



# MARCON PRO 70+ летняя

Пена монтажная профессиональная PRO 70+ летняя  
(однокомпонентная полиуретановая).



## Преимущества

- Тяжелая наливка и увеличенный выход пены - до 70 литров
- Пониженное вторичное расширение - 15%
- Лёгкая выпенка, даже при работе простыми пластиковыми пистолетами без конфузора
- Равномерный и контролируемый выход из баллона при высоких температурах окружающей среды
- Плотная и равномерная структура пены
- Пониженное давление на стенки монтажного шва

## Особенности

- Идеальна для работы как на улице, где требуется повышенный выход, так и внутри помещения, где необходимо пониженное вторичное расширение и точная дозация
- Летняя профессиональная пена, удобная для работы в течение жаркого летнего сезона, позволяющая выполнять широкий спектр монтажных работ одной пеной при плюсовой температуре от +5°C

## Характеристики

Запах	Легкий специфический запах, в затвердевшем состоянии запаха не имеет
Цвет	Светло-бежевый с желтоватым оттенком
Срок хранения	18 месяцев
Температура применения	От +5°C до +35°C
Температурный режим хранения	От +5°C до +35°C
Температурный режим транспортировки	От -20°C до +35°C
Плотность пены ТМ 1019:2014	17-19 кг/м <sup>3</sup> *
Время образования нелипкой поверхностной плёнки ТМ 1014:2013	10-11 мин.*
Время до начала подрезки ТМ 1005-2013	32 мин*
Время полной полимеризации	24 часа
Вторичное расширение	Макс. 15 %**
Выход на упаковку ТМ 1003-2013	До 70 л**
Термостойкость отвердевшей пены:	От -55°C до +90°C, краткосрочно до +120°C

\* При 20°C и отн. влажности 65% \*\* При 23°C и отн. влажности 50%



## Назначение

Монтаж и герметизация оконных и дверных блоков; заполнение, уплотнение, герметизация отверстий, щелей и пустот; фиксация и изоляция труб, технических и инженерных коммуникаций; установка и герметизация стеновых панелей, откосов, подоконников; герметизация, тепло- и шумоизоляция помещений, строительно - каркасных конструкций.

## Перед использованием

- выдержать баллон не менее 12 часов при температуре +18°C - +20°C;
- баллон энергично встряхнуть в течение 30 секунд;
- снять защитную крышку;
- навинтить пистолет на крестообразную насадку с резьбой;
- перевернуть баллон в рабочее положение «ДНОМ ВВЕРХ»

## Применение

Рабочие поверхности должны быть достаточно увлажнены, очищены от пыли и грязи; наносить пену, регулируя интенсивность выхода винтом пистолета; время полной полимеризации зависит от условий окружающей среды и составляет минимум 4 - 6 часов при ширине шва - 30 мм и глубине - 60 мм; первичное расширение - 70%, вторичное - 15%; незастывшая пена легко удаляется универсальным очистителем монтажной пены MARCON или другими растворителями; застывшая пена удаляется только механическим путем; для длительного сохранения физико-механических свойств пены, во избежание ее разрушения, необходимо защитить пену от воздействия УФ-лучей и атмосферных осадков (лентами ПСУЛ, гидроизоляционными лентами, специализированными герметиками, мастиками, штукатурными растворами, и др.); не наносить на поверхность, покрытую инеем или льдом.

**Запрещается нагревать аэрозольный баллон выше +50°C!**

## Состав

Содержит 4,4' - дифенилметандиизоцианат, полиольный компонент, пропеллент углеводородный, диметилвый эфир. Не содержит озоноразрушающих вспенивающих агентов. Объем баллона 1000 мл. Объем заполнения 900 мл.

## Утилизация

Баллон (даже) пустой не сжигать, не прокалывать, не подвергать деформации (не сминать). Использованный баллон утилизировать в контейнер для мусора.

## Хранение и транспортировка

Хранить и транспортировать только в вертикальном положении (клапаном вверх)! Баллон под давлением, не вскрывать! Не разбирать баллон и не давать детям! Хранить в сухом прохладном месте вдали от источников тепла! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше +50°C! Температурный режим хранения: от +5°C до +35°C. Температурный режим транспортировки: от -20°C до +35°C.

## Срок годности

18 месяцев с момента изготовления (смотри дату производства на дне баллона).

## Меры предосторожности

Работать в хорошо проветриваемом помещении. В помещениях, где происходит распыление, не курить, не пользоваться открытым огнем и искрообразующим оборудованием. Перед применением надеть защитные перчатки и очки. Содержимое баллона может вызвать раздражение глаз, органов дыхания, кожи, аллергические реакции. Избегать попадания на кожу и в глаза. В случае попадания на кожу промыть большим количеством воды. В случае попадания в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу. Вспенивающий агент тяжелее воздуха и относится к горючим веществам. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов! **ОГНЕОПАСНО!**